



40-7403-0001 Anker-Top Acryl Pu lak WP

Versie: 200110	:	een lichtechte, watergedragen, blanke trappenlak met anti-kraakpasta voor binnen, die na uitharding nagenoeg de krasvaste eigenschappen van een 2K lak bezit.		
Samenstellingsindicatie	:	bindmiddel	:	combinatie van PU acrylaatdispersies
Voornaamste kenmerken	:	<ul style="list-style-type: none">- geringe opvezeling- mooie houttekening- minder milieubelastend- sneldrogend- goed stapelbaar (overnacht)- reukarm- goede slijtvastheid- voldoet aan		
Toepassing	:	<ul style="list-style-type: none">- toepassing met name in de trappen- en meubelindustrie- als blanke parketlak (1-pot systeem) op diverse houten onderdelen <p>* kan 10% Aqua Pur Harder 760-0005 (potlife dan ca. 3 uren) toegevoegd worden. Aqua Pur Harder verbetert tevens de slijtvastheid van het product.</p>		
Kleur(en)	:	blank		
<u>Technische gegevens bij 20°C en 55% R.V.</u>				
Dichtheid (S.G.)	:	1,01 kg/dm ³		
Vaste stof	:	31%		
Glans	:	half mat		
Afleveringsviscositeit	:	ca. 120 sec. DinCup 4		
Droging	:	<ul style="list-style-type: none">- stofdroog- schuurbaar- overschilderbaar	:	<ul style="list-style-type: none">ca. 1 uurca. 2 uurca. 3-4 uur
Elasticiteit	:	goed		
Hechting	:	klasse 0-1, op kaal hout		
Vloeiing	:	goed		



Verdunning	:	max. 3% Aqua Verdunning.
Verwerking	:	kwast, roller, spuit.
Verwerkingsgegevens	:	
- kwast/roller	- verdunning	: 5-10% Aqua Vertrager 40-9700-0201
- bekerspuit	- druk	: 2,5-3 bar
	- opening	: 2,0-2,5 mm
	- verdunning	: 0-3% Aqua Verdunning 970-0001
-airmix	- opening	: 0,23-0,28 mm
	- materiaaldruk	: 60-100 bar
	- luchtdruk	: 1,5-2,5 bar
	- verdunning	: 0-3% Aqua Verdunning 970-0001
Systeemopbouw	:	1 ^e laag, ca. 120 gram/m ² Anker-top Acryl PU Lak WP. Na ca. 2 uur, schuren korrel 280-320, een 2 ^e laag Anker-top Acryl PU Lak WP (ca. 120 gram/m ²) aanbrengen. Na overnacht drogen schuren korrel 280-320 en een 3 ^e laag Anker-top Acryl PU Lak WP aanbrengen.
Reinigen gereedschap	:	Hydro reinigingsconcentraat 40-990-0726 (10- 30% in water)
Verwerkingscondities	:	object- en omgevingstemperatuur niet beneden 18°C en een relatieve luchtvochtigheid van maximaal 65%.
Verwerkingsgegevens	:	gelieve deze bij onbekendheid aan te vragen
Houdbaarheid	:	in gesloten originele verpakking op een koele, vorstvrije en droge plaats tenminste 6 maanden.
Aanbevolen laagdikte	:	120 gr/m ² per laag
Veiligheidsaspecten	:	zie informatie op veiligheidsinformatieblad.
VOS gehalte	:	Groep A: voldoet aan de vervangingsregeling, < 125 gram VOS per liter; watergedragen verf.
Gevarenklasse (vervoer)	:	zie informatie op veiligheidsinformatieblad.
Bijzonderheden	:	zie onze algemene voorschriften technische documentatie.
Eisen	:	de lak voldoet aan de strenge eisen zoals gesteld in: DIN68861 deel 1 (chemicaliën bestendigheid) DIN EN 71-3 (vrij van zware metalen, speelgoedbesluit) DIN 4102 B1 (moeilijk brandbaar)

De vermelde gegevens zijn opgesteld naar onze beste weten en kunnen. De gebruiker dient evenwel de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. Uit de tekst van deze technische beschrijving kan geen aansprakelijkheid, noch garantie worden afgeleid.

